

ALPOCRYL KLARLACK 1483-1485

Описание

Описание продукта		Прозрачный двухкомпонентный лак для интерьера и экстерьера.
Сырьевая база / Тип связующего вещества / Активное вещество		Комбинация: полиуретановая/акриловая смола
Применение		Высококачественный лак холодной сушки для ПВХ, металлов, окрашенных поверхностей.
Сертификаты/Маркировка		Химическая стойкость соответствует DIN 68861, 1B. Лаковая пленка трудно воспламеняется согласно DIN 4102-1 класс B1.
Уровень глянца		1483 глянец, 80% 1485 атласный глянец, 50%
Отвердитель	Описание	UNIPUR HÄRTER 279/H901
	Артикул	H90100 - UNIPUR HÄRTER 279/H901
Упаковка	Лак	5 L, 10 L
	Отвердитель	0.5 L, 1 L, 2.5 L, 5 L

Технические данные

Технические данные	Продукт		Отвердитель		Смесь	
Паспорт безопасности	148500		H90100			
Пропорция смешивания	4		1		4 : 1	
Плотность (20°C)	0.962	g/cm³	0.990	g/cm³	0.968	g/cm³
Содержание сухих веществ	31	± 1 w/w-%	45	± 1 w/w-%	34	± 1 w/w-%
Содержание органического растворителя	68	± 1 w/w-%	55	± 1 w/w-%	65	± 1 w/w-%
Содержание ЛОВ (EU)	662	g/L	545	g/L	639	g/L
Срок годности при хранении при температуре 20 ° C в оригинальной закрытой упаковке	12	Месяцев	6	Месяцев		
Теоретический охват	120 g/m² → 8 m²/kg					
Данные действительны для: ALPOCRYL KLARLACK 1485. Технические характеристики могут меняться в зависимости от цвета и степени блеска.						



Данные по безопасности

Смотрите следующие паспорта безопасности, а также инструкции на этикетке.	
Продукт	148500 - ALPOCRYL KLARLACK 1485
Отвердитель	H90100 - UNIPUR HÄRTER 279/H901
Разбавитель	V09500 - VERDÜNNER V095 V13000 - VERDÜNNER V130

Применение

ПВХ

Продукт		Спецификация	Необходимое количество / Толщина слоя
Грунтование: или	ALPOCRYL EMAILLACK HR 5360	5360	100-150 g/m ²
	ALPOCRYL EMAILLACK LE 5370	5370	100-150 g/m ²
Финишное покрытие: или	ALPOCRYL KLARLACK 1485	1483-1485	100-120 g/m ²
	ALPOCRYL KLARLACK 1483	1483-1485	100-120 g/m ²

Для получения дополнительных рекомендаций по применению, пожалуйста, обратитесь к нашему представителю.

Подготовка

	Основа	Каждая основа должна быть хорошо очищенной, сухой, свободной от масла и жира.
	ПВХ	Очистить с помощью очистителя поверхностей Reinigungsmittel V154 или Reinigungsmittel V153.
	Другие основы	Только по запросу.

Обработка

	Защитные меры	Мы рекомендуем носить защитную одежду даже в тех случаях, когда это не предписывается местными требованиями Меры предосторожности, предписанные SUVA в отношении гигиены и оборудования должны быть соблюдены.
	Перемешивание	Продукт необходимо перемешивать перед каждым использованием.
	Требования к смешиванию	4:1 (лак с отвердителем, по массе или объему)
	Время жизни в банке	8 часа
	Разбавление	Следует разбавлять разбавителем V-095 (стандартный) или V-13000 (быстрый) до вязкости, необходимой для нанесения.
		V09500 - VERDÜNNER V095 V13000 - VERDÜNNER V130
	Кисть	Не рекомендуется
	Валик	Не рекомендуется
	Дополнительные примечания	Повторное покрытие возможно после матирования поверхности.
	Испарение	Перед сушкой при температуре более 40°C, должно быть выдержано время испарения 15 минут.

Нанесение

		Вязкость	Разбавитель	Форсунка	Давление	Циклы
	Пистолет с бачком	16-20" DIN 4 mm	10%	1.4-1.8 mm	3.0-4.0 атм	2

Время высыхания

	Время высыхания	мокрая пленка 120 мкм при 23°C и 65% относительной влажности воздуха			
		Высыхание от пыли	10		минут
		На отлип	60		минут
		Сухая. Можно шлифовать	12		часов
		Переокраска через	12		часов
		Полное высыхание	10		дней
	Примечание	Устойчив к химическим воздействиям после 10 дней			

Важные замечания

Специальные ограничения	Максимальная относительная влажность 80%.
Минимальная температура для нанесения и сушки	Минимальная температура в помещении и материала должна быть не ниже 15°C.
Удаление покрытия	Перешлифовка
Очистка оборудования	Сразу же после использования с помощью VERDÜNNER V130.

Этот документ предназначен только для справки и информации и носит рекомендательный характер. Приведенные выше данные являются корректными на момент написания в меру имеющихся знаний. Мы не даем никаких гарантий и исключаем какую-либо ответственность, в том числе и в причинении косвенного ущерба. Характеристики могут отличаться от заявленных ввиду модификации и улучшения продукта. В особых случаях, пожалуйста, запросите технические характеристики отдельно.