

SUPREMO FÜLLGRUND 3910

Описание

Описание продукта		Бесцветный, быстро высыхающий заполняющий грунт для полиуретановых покрытий. Легко шлифуется. Подходит для изоляции богатой по составу древесины, а также для укрепления деревянных материалов, таких как МДФ. Может наноситься в несколько слоев в быстрой последовательности. Не подходит для применения на отбеленном перекисью дереве.
Сырьевая база		Полиуретановая смола
Применение		Мебель, интерьер, торговое оборудование, кухни и кухонные устройства. Очень хорошо подходит для высококачественных покрытий из ценных пород дерева с закрытыми порами.
Цвета		Бесцветный
Уровень блеска		Глянцевый
Отвердитель	Описание	Hardener H3910
	Продукт	H39100 - HÄRTER H3910
Упаковка	Краска	4 л, 8 л, 16 л
	Отвердитель	2 л, 4 л

Технические данные

Технические данные	Продукт		Отвердитель		Смесь	
Паспорт безопасности	391000		H39100			
Пропорция смешивания	4		1		4 : 1	
Плотность (20°C)	0.959	г/см ³	1.038	г/см ³	0.975	г/см ³
Содержание сухих веществ	41	± 1 w/w-%	45	± 1 w/w-%	42	± 1 w/w-%
Содержание органического растворителя	59	± 1 w/w-%	55	± 1 w/w-%	58	± 1 w/w-%
Содержание ЛОВ (EU)	563	г/л	569	г/л	565	г/л
Срок годности при хранении при температуре 20 ° C в оригинальной закрытой упаковке	12	Месяцев	6	Месяцев		
Теоретический охват	120 г / м ² → 8 м ² / кг на 50 мкм толщины сухого покрытия					
Данные действительны для: 39100000 бесцветный. Значения могут изменяться в зависимости от цвета или уровня блеска.						



Данные по безопасности

Смотрите следующие паспорта безопасности, а также инструкции на этикетке.


Продукт	391000 - SUPREMO FÜLLGRUND 3910
Отвердитель	H39100 - HÄRTER H3910
Разбавитель	V09500 - VERDÜNNER V095 V13000 - VERDÜNNER V130

Необработанная деревянная подложка

Продукт	Спецификация	Применённое количество / Толщина слоя
Травление:	При необходимости	
Грунт:	SUPREMO FÜLLGRUND 3910	3910 1-5х 120-150 г/м ²
Промежуточная шлифовка:	Зерном 220-280	
Перекрашивание:	SUPREMO KLARLACK 3990	3990 120 г/м ²
или	ALPOCRYL KLARLACK 1495 HG	5454 120 г/м ²

Для получения дополнительных рекомендаций по применению, пожалуйста, обратитесь к нашему представителю.









Подготовка

	Подложка	Каждая подложка должна быть хорошо очищенной, сухой, свободной от масла и жира.
	Необработанная деревянная подложка	Отшлифовать с помощью шлифовальной ленты P150-P180
	MDF PF (грунт)	
	MDF / HDF необработанный	Шлифовать с помощью шлифовальной ленты P180-P220
		Для плит MDF с плотностью ниже 700 кг / м ³ , поверхность должна быть изолирована с помощью ISOFILL 1070 или SUPREMO FÜLLGRUND 3910. Торцы деталей предварительно обработать материалами: ISOFILL 1070 или SUPREMO FÜLLGRUND 3910. Для объектов с высокой влажностью (например, кухни, ванные комнаты и т.д.) необходима дополнительная обработка ISOFILL 1070 или SUPREMO FÜLLGRUND 3910.




Техническая инструкция № 39100

Дата: 28.08.2017


Обработка

	Защитные меры	Мы рекомендуем носить защитную одежду даже в тех случаях, когда это не предписывается местными требованиями СН: меры предосторожности, предписанные SUVA в отношении гигиены и оборудования должны быть соблюдены.
	Перемешивание	Хорошо перемешать продукт перед каждым использованием.
	Требования к смешиванию	4 : 1 (лак к отвердителю, по весу или по объёму) с отвердителем H3910
	Время жизни в банке	Приблизительно 1 час
	Разбавление	VERDÜNNER V130 (стандартно) или VERDÜNNER V095 (мягко)
	Разбавление	V09500 - VERDÜNNER V095 V13000 - VERDÜNNER V130
	Кисть	Да
	Валик	Да
	Мастерок	Нет
	Испарение	Перед сушкой при температуре выше 40 ° C, необходимо дать 15 минут на испарение.

Нанесение

		Вязкость	Разведение	Форсунка	Давление	Циклы распыления
	Пистолет с бачком	18-21" DIN 4 mm	5-10 %	1.8-2.2 mm	3-4 bar	несколько раз
	Всасывающий пистолет	18-21" DIN 4 mm	5-10 %	1.8-2.2 mm	3-4 bar	несколько раз
	Безвоздушное (Airmix) нанесение	18-21" DIN 4 mm	5-10 %	0.23-0.28 mm		несколько раз

Время высыхания

	Время высыхания	Для мокрой пленки 120 мкм при 23°C и 65% относительной влажности воздуха			
		Высыхание от пыли через:	10		минут
		Высыхание на отлип через:	30		минут
		Можно шлифовать через:	1-2		часа
		Можно перекрашивать через:	1-2		часа
		Полное высыхание через:			
	Замечания	Можно заново наносить через: 20 минут			

Важные замечания

Особые ограничения	Макс. относительная влажность воздуха 80% Обратите внимание на время жизни в банке во время безвоздушного нанесения.
Минимальная температура для применения и высыхания	15°C Температура пола, воздуха и материала должна быть не ниже этой температуры.
Очистка оборудования	Сразу же после использования с помощью VERDÜNNER V130

Этот документ предназначен только для справки и информации и носит рекомендательный характер. Приведенные выше данные являются корректными на момент написания в меру имеющихся знаний. Мы не даем никаких гарантий и исключаем какую-либо ответственность, в том числе и в причинении косвенного ущерба. Характеристики могут отличаться от заявленных ввиду модификации и улучшения продукта. В особых случаях, пожалуйста, запросите технические характеристики отдельно.