



AC PATINIERTINKTUR

Описание

Описание продукта	Концентрированная высоко светостойкая красящая добавка.	
Сырьевая база	Высоко светостойкое красящее вещество	
Область применения	Для прозрачного окрашивания 1-компонентными лаками, SH-лаками и 2-х компонентными лаками	
Цвета	1001 светло-желтый 1002 желтый 1003 оранжевый 1007 красный 1008 фиолетовый 1009 синий 1011 зеленый 1012 черный 1005 светло-красный 1017 коричневый 1018 красно-коричневый 1020 серо-коричневый	
Упаковка	Добавка	1 L, 5 L

Технические данные

Технические данные	Продукт	
Паспорт безопасности	460100	
Плотность (20°C)	0.871	г/см ³
Содержание сухих веществ	3	± 1 w/w-%
Содержание органического растворителя	98	± 1 w/w-%
Содержание ЛОВ (EU)	849	г/л
Срок годности при хранении при температуре 20 ° C в оригинальной закрытой упаковке	12 Месяцев	
Теоретический охват	- г/м ² → - м ² /кг на - мкм толщины сухого покрытия	
Данные действительны для: AC PATINIERTINKTUR черный. Значения могут изменяться в зависимости от цвета или уровня блеска.		

Данные по безопасности

Смотрите следующие листы данных безопасности, а также инструкции на этикетке.	
Продукт	460100 - AC PATINIERTINKTUR



Техническая инструкция № 46010

Дата: 28.08.2017

Подготовка

	Подложка	Каждая подложка должна быть хорошо очищенной, сухой, свободной от масла и жира.
		Применять только на свежешлифованных поверхностях

Обработка

	Защитные меры	Мы рекомендуем носить защитную одежду даже в тех случаях, когда это не предписывается местными требованиями Меры предосторожности, предписанные SUVA в отношении гигиены и оборудования должны быть соблюдены.
	Перемешивание	Перемешать продукт перед каждым использованием.
	Информация	Добавить 0.1 - 5 % AC PATINIERTINKTUR (патинирующая примесь) в лак и тщательно перемешать.

Время высыхания

	Время высыхания	Зависит от применяемого лака
--	-----------------	------------------------------

Важные замечания

Минимальная температура для применения и высыхания	Минимальная температура в помещении и материала должна быть не ниже 15°C.
--	---

Этот документ предназначен только для справки и информации и носит рекомендательный характер. Приведенные выше данные являются корректными на момент написания в меру имеющихся знаний. Мы не даем никаких гарантий и исключаем какую-либо ответственность, в том числе и в причинении косвенного ущерба. Характеристики могут отличаться от заявленных ввиду модификации и улучшения продукта. В особых случаях, пожалуйста, запросите технические характеристики отдельно.