

SUPREMO KLARLACK W3990

Описание

Описание продукта	Бесцветный, быстросохнущий, двухкомпонентный самогрунтующийся лак, создающий элегантную и приятную на ощупь поверхность. Прост в применении. Подходит как финишный слой лака для бесцветных или окрашенных поверхностей, так и для улучшения насыщенности цветов в цветных эмалях. Рекомендуется к применению для окраски вертикальных поверхностей, не растекается благодаря высоким клеящим свойствам. Подходит для применения на отбеленной перекисью древесины.		
Сырьевая основа	Полиуретановая комбинация		
Область применения	Мебель, кухни, оборудование для магазинов, двери, любые столярные изделия		
Сертификаты	Проверка соответствия стандарту: DIN 68861 часть 1B (хим. устойчивость) DIN 4102 B1 (низкая воспламеняемость) DIN EN 71-3 (миграционное поведение) DIN EN 438-2:2005 (стойкость к царапанию)		
Цвета	Бесцветный		
Уровень блеска	W39901 Naturemat (ультраматовый), 4% W39902 Extramatt (экстраматовый), 8% W39904 Matt (матовый), 15% W39906 Semimatt (шелковисто-матовый) 35% W39908 Semigloss (шелковисто-глянцевый), 50% W39909 Gloss (глянцевый), 80%		
Отвердитель	Артикул	UNIPUR HÄRTER 279/H901	
	Продукт	H90100 - UNIPUR HÄRTER 279/H901	
Упаковка	Лак	5 kg, 10 kg, 25 kg	
	Отвердитель	0.5 L, 1 L, 2.5 L, 5 L	

Технические данные

Технические данные	Продукт		Отвердитель		Смесь	
Паспорт безопасности	W3990		H90100			
Пропорция смешивания	10		1		10 : 1	
Плотность (20°C)	0.936	г/см ³	0.990	г/см ³	0.941	г/см ³
Содержание сухих веществ	23	± 1 w/w-%	45	± 1 w/w-%	25	± 1 w/w-%
Содержание органического растворителя	79	± 1 w/w-%	55	± 1 w/w-%	77	± 1 w/w-%
Содержание ЛОВ (EU)	725	г/л	545	г/л	709	г/л
Срок годности при хранении при температуре 20 ° C в оригинальной закрытой упаковке	12	Месяцев	6	Месяцев		
Теоретический расход	120 г / м ² → 7-8 м ² / кг на 28 мкм толщины сухого покрытия					
Данные действительны для: W 3990. Значения могут изменяться в зависимости от цвета или уровня блеска.						



Данные по безопасности

Смотрите следующие листы данных безопасности, а также инструкции на этикетке.

Продукт	W3990 - SUPREMO KLARLACK W 3990
Отвердитель	H90100 - UNIPUR HÄRTER 279/H901
Разбавитель	V09500 - VERDÜNNER V095 V13000 - VERDÜNNER V130

Необработанная деревянная основа

Продукт	Спецификация	Применённое количество / Толщина слоя
Травление:	Возможно	
Грунтовка:	SUPREMO KLARLACK W3990	W3990 120 г/м ²
Промежуточная шлифовка:	С помощью шлифовальной ленты P220-P280	
Перекрашивание:	SUPREMO KLARLACK W3990	W3990 120 г/м ²

МДФ панели

Продукт	Спецификация	Применённое количество / Толщина слоя
Грунтовка:	Isofill 1070	10700 150-200 г/м ²
Промежуточная шлифовка:	С помощью шлифовальной ленты P220-P280	
Перекрашивание:	SUPREMO KLARLACK W3990	W3990 120 г/м ²

Для получения дополнительных рекомендаций по применению, пожалуйста, обратитесь к нашему представителю.

Подготовка

	Подложка	Каждая подложка должна быть хорошо очищенной, сухой, свободной от масла и жира. Применять только на свежешлифованных поверхностях.
---	----------	--

Обработка

	Защитные меры	Мы рекомендуем носить защитную одежду даже в тех случаях, когда это не предписывается местными требованиями Меры предосторожности, предписанные SUVA в отношении гигиены и оборудования должны быть соблюдены.
	Перемешивание	Перемешать продукт перед каждым использованием.
	Требования к смешиванию	10:1 (лак к отвердителю, по весу)
	Время жизни в банке	8 часов, макс. 48 часов, но с понижением качества
	Разбавление	VERDÜNNER V130 (стандартно) или VERDÜNNER V095 (мягко) V09500 - VERDÜNNER V095 V13000 - VERDÜNNER V130
	Кисть	Нет
	Валик	Нет
	Мастерок	Нет

Нанесение

		Вязкость	Разведение	Форсунка	Давление	Циклы распыления
	Пистолет с бачком	токситропный	0-20 %	1.8 mm	2-3 bar	1
	Всасывающий пистолет	токситропный	0-20 %	1.8 mm	2-3 bar	1
	Безвоздушное (Airmix) нанесение	токситропный	0-20 %	0.28 mm		1
	HVLP пистолет	токситропный	0-20 %	1.8 mm	2-3 bar	1

Время высыхания

	Время высыхания	Для сухой пленки 120 мкм при 23°C и 65% относительной влажности воздуха		
		Высыхание от пыли через:	15	минут
		Высыхание на отлип через:	30	минут
		Можно полировать через:	4	часа
		Можно перекрашивать через:		
	Полное высыхание через:	2	дня	

Важные замечания

Особые ограничения	ВНИМАНИЕ: могут появляться облака на темных поверхностях (таких как MDF черный) в зависимости от количества применения и типа применения.
Минимальная температура для применения и высыхания	15°C Минимальная температура в помещении и материала должна быть не ниже.
Удаление покрытия	Перешлифовка
Очистка оборудования	Сразу же после использования с помощью VERDÜNNER V130

Этот документ предназначен только для справки и информации и носит рекомендательный характер. Приведенные выше данные являются корректными на момент написания в меру имеющихся знаний. Мы не даем никаких гарантий и исключаем какую-либо ответственность, в том числе и в причинении косвенного ущерба. Характеристики могут отличаться от заявленных ввиду модификации и улучшения продукта. В особых случаях, пожалуйста, запросите технические характеристики отдельно.