



VELLUTO SOFTLACK W5399

Описание

Описание продукта		Прозрачный двухкомпонентный полиуретановый лак с бархатисто-мягким тактильным эффектом, почти невидимый, ультра-матовый. Продукт характеризуется очень низкой тенденцией к образованию блестящих областей. Больше нанесение приводит к более выраженному мягкому эффекту.
Сырьевая база / Тип связующего вещества / Активное вещество		Полиуретановая система
Применение		Для финишного покрытия поверхностей, которые не подвергаются сильному химическому воздействию, таких как мебель и другие интерьерные решения.
Уровень глянца		Матовый, 15%-20%
Отвердитель	Описание	UNIPUR HÄRTER 279/H901
	Артикул	H90100 - UNIPUR HÄRTER 279/H901
Упаковка	Лак	4 L
	Отвердитель	1 L

Технические данные

Технические данные	Продукт		Отвердитель		Смесь	
Паспорт безопасности	W53990		H90100			
Пропорция смешивания	4		1		4 : 1	
Плотность (20°C)	0.991	g/cm ³	0.990	g/cm ³	0.991	g/cm ³
Содержание сухих веществ	48	± 1 w/w-%	45	± 1 w/w-%	48	± 1 w/w-%
Содержание органического растворителя	52	± 1 w/w-%	55	± 1 w/w-%	52	± 1 w/w-%
Содержание ЛОВ (EU)	511	g/L	545	g/L	518	g/L
Срок годности при хранении при температуре 20 ° C в оригинальной закрытой упаковке	6	Месяцев	6	Месяцев		
Теоретический охват	70 g/m ² → 14 m ² /kg (рекомендуется нанесение тонким слоем)					
Данные действительны для: VELLUTO SOFTLACK W5399. Технические характеристики могут меняться в зависимости от цвета и степени блеска.						

Данные по безопасности

Смотрите следующие листы данных безопасности, а также инструкции на этикетке.	
Продукт	W53990 - VELLUTO SOFTLACK W5399
Отвердитель	H90100 - UNIPUR HÄRTER 279/H901
Разбавитель	V09500 - VERDÜNNER V095 V13000 - VERDÜNNER V130


Применение

Древесина









Продукт	Спецификация	Необходимое количество / Толщина слоя
Морение:	Покрывать морилкой при необходимости	
Покрытие:	2К полиуретановый прозрачный или цветной лак.	См. соотв. спецификацию на лак
Промежуточная шлифовка (прозрачного лака):	Шлифовальная лента P220-P280	
Финишное покрытие с эффектом:	VELLUTO SOFTLACK W5399	W5399 60-80 g/m ²

Для получения дополнительных рекомендаций по применению, пожалуйста, обратитесь к нашему представителю.

Подготовка

	Основа	Каждая основа должна быть хорошо очищенной, сухой, свободной от масла и жира.
---	--------	---

Обработка


	Защитные меры	Мы рекомендуем носить защитную одежду даже в тех случаях, когда это не предписывается местными требованиями. Меры предосторожности, предписанные SUVA в отношении гигиены и оборудования должны быть соблюдены.
	Перемешивание	Перемешать продукт перед каждым использованием.
	Требования к смешиванию	4:1 (лак с отвердителем, по массе или объему)
	Время жизни в банке	2 часа
	Разбавление	Следует разбавлять разбавителем V-095 (медленно) или V-13000 (быстро) до вязкости, необходимой для нанесения. V09500 – VERDÜNNER V095 V13000 – VERDÜNNER V130
	Кисть	Нет
	Валик	Нет
	Испарение	Нет
	Дополнительные примечания	По возможности наносить в направлении волокон.




Техническая инструкция № W5399

Дата: 11.08.2017

Нанесение

	Вязкость	Разбавитель	Форсунка	Давление	Циклы
 Пистолет с бачком	20" DIN 4 mm	5-10 %	1.2-1.6 mm	2-3 bar	1 x тонкий слой

Время высыхания

	Время высыхания	мокрая пленка 70 мкм при 23°C и 65% относительной влажности воздуха			
	Высыхание от пыли	60			минут
	На отлип	8			часов
	Сухая.				
	Перекраска через				
	Полное высыхание	10			дней

Важные замечания

ВАЖНО! Специальные ограничения	<ul style="list-style-type: none"> Крайне обязательно предварительно сделать тестовую покраску образца! <u>Осторожно:</u> распыляйте тонкими слоями. Покрытие не может быть подкрашено или восстановлено. Ультраматовое покрытие пригодно только для декоративных целей. Ультраматовое покрытие, которое создается продуктом, чувствительно к механическому и химическому воздействию. Из-за высокого содержания матирующих пигментов не рекомендуется на темных поверхностях и темных видов древесины. VELLUTO SOFTLACK W5399 чувствителен к температурным перепадам и холоду.
Минимальная температура для нанесения и сушки	Минимальная температура в помещении и материала должна быть не ниже 18°C.
Удаление покрытия	Перешлифовка
Очистка оборудования	Сразу же после использования с помощью VERDÜNNER V130

Этот документ предназначен только для справки и информации и носит рекомендательный характер. Приведенные выше данные являются корректными на момент написания в меру имеющихся знаний. Мы не даем никаких гарантий и исключаем какую-либо ответственность, в том числе и в причинении косвенного ущерба. Характеристики могут отличаться от заявленных ввиду модификации и улучшения продукта. В особых случаях, пожалуйста, запросите технические характеристики отдельно.