

Техническая инструкция № Z07040

Дата: 01.08.2017

STRUKTURPULVER FEIN Z07040

Описание

Описание продукта	Добавка структурная для краски, лака.
Сырьевая база / Тип связующего вещества / Активное вещество	Бесцветный порошок.
Применение	Для получения эффекта изящной шероховатости на поверхности.
Цвета	Не оказывает влияния на колеровку при соблюдении пропорций.
Упаковка	3 кг

Технические данные

Технические данные	Продукт	
Паспорт безопасности	Z07040	
Пропорция	До 5%	
Плотность (20°C)	1,04 - 1,24	г/см ³
Содержание сухих веществ	100	± 1 w/w-%
Содержание органического растворителя	0	± 1 w/w-%
Срок годности при хранении при температуре 20 ° С в оригинальной закрытой упаковке	12	Месяцев





Краски и лаки

Продукт	Спецификация	Пропорции добавки - эффект	Примечание
ALPOCRYL EMAILLACK LE	53700	STRUKTURPULVER FEIN Z07040: до 5% - легкая шероховатость, отсутствие влияния на цвет;	
FEY(N)LINE METALLIC	75640	5%...10% - оптимальная шероховатость при незначительном влиянии на цвет;	
ALPOCRYL KLARLACK	148500 149500	Более 10% - необходим индивидуальный подбор параметров.	
SUPREMO KLARLACK	W3990		

Техническая инструкция № Z07040

Дата: 01.08.2017

Нанесение

	Вязкость	Разбавитель	Форсунка	Давление	Циклы
 Пистолет с бачком	18-22" DIN 4	25 - 30 %	1.4-2.2 mm	3-4 bar	1 - 2
 Всасывающий пистолет	18 – 22" DIN 4	25 - 30 %	1.4-2.2 mm	3-4 bar	1-2
 Проветривание	Перед сушкой при температуре выше 40 °С необходимо выдержать время проветривания 15 минут.				
 HVLP-Пистолет	18-22" DIN 4	25 %	1.6-2.2 mm	3-4 bar	1

Важные замечания

Минимальная температура для применения и высыхания	Минимальная температура в помещении и материала должна быть не ниже 10°С.
Относительная влажность воздуха	80%
Удаление покрытия	Перешлифовка
Очистка оборудования	Сразу же после использования с помощью VERDÜNNER V130

Этот документ предназначен только для справки и информации и носит рекомендательный характер. Приведенные выше данные являются корректными на момент написания в меру имеющихся знаний. Мы не даем никаких гарантий и исключаем какую-либо ответственность, в том числе и в причинении косвенного ущерба. Характеристики могут отличаться от заявленных ввиду модификации и улучшения продукта. В особых случаях, пожалуйста, запросите технические характеристики отдельно.