

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ ПЕРЛАМУТРОМ

### Общие положения

Перламутровый лак ALPOCRYL представляет собой высоко-светостойкую двухкомпонентную полиуретановую систему с радужным или перламутровым эффектом, проявляющимся поверх текстуры покрытых материалов.

### Область применения

Перламутровый лак ALPOCRYL хорошо подчеркивает текстуру дерева, таких как ясень, дуб, лимба и т.д., и является особенно эффектным при отделке поверхностей мебели в дизайне интерьера.

### Используемые расходные материалы

- Alprocryl Emaillack LE 81 weiss, краска белая
- Alprocryl 119 pearl white, перламутровый лак
- Отвердитель Unipur Härter 279/H901
- Очиститель Feycos Reinigungsmittel V154
- Разбавитель Feycos Verdünnung V130
- Лак глянцевый Supremo Klarlack 3990
- Шлифматериал (зернистость P150)
- Шлифматериал (зернистость P280)

### Обработка

Предварительная обработка.

Деревянные поверхности обрабатываются шлифматериалом с зерном 150. Поры тщательно очищаются латунной щеткой, продуваются сжатым воздухом и очищаются очистителем Feycos Reinigungsmittel V154.

Если в одном помещении должны сочетаться различные типы шпона, например, светло-коричневый ясень и дуб, то рекомендуется предварительно пройти поверхности бледно-белым заполнением. Для этого подготовить заполняющий состав: в эмаль Alprocryl Emaillack LE 81 weiss (белая) добавить 10% отвердителя Unipur Härter 279/H901 и смешать в пропорции 1:1 с разбавителем Alpolan Verdünnung V130. После легкого «опыла» в направлении перпендикулярно волокнам, необходимо высушить в течении 20 минут, и затем отшлифовать поверхность наждачной бумагой с зернистостью 280-320.

## Рекомендации по работе перламутром

VTM № 8670

Дата: 07.08.2017

### Грунтовка

Перламутровый лак ALPOCYL смешать с 10% отвердителя Unipur Härter 279/H901.  
Жизнеспособность смеси: 2 дня.

При необходимости добавить разбавитель Alpolan Verdünnung V130 до получения необходимой вязкости (вязкость распыления 15-16 Сек./DIN 4).

Нанесение грунта производится с помощью пульверизатора в 1-2 слоя.

Давление воздуха 2.5 – 3.0 атм.

Диаметр дюзы краскопульты 1.8 мм.

Поры дерева должны быть хорошо смочены, но не залиты лаком.

Промежуточная шлифовка производится после 1-2 часов сушки с помощью наждачной бумаги зернистостью 240-280. После шлифовки производится повторное грунтование при тех же условиях.

### Лакирование

После высыхания грунтовки, т. е. через 30 - 60 минут, наносится лак Supremo Klarlack 3990X - бесцветный, быстросохнущий прозрачный лак со степенью глянца «X» от 1 до 9. (см. TM\_W3990) с 10% отвердителя Unipur Härter 279/H901.

### Меры предосторожности

Мы рекомендуем носить защитную одежду даже в тех случаях, когда это не предписывается местными требованиями. Меры предосторожности, предписанные SUVA в отношении гигиены и оборудования должны быть соблюдены.

Этот документ предназначен только для справки и информации и носит рекомендательный характер. Приведенные выше данные соответствуют наиболее актуальному уровню нашего опыта. Мы не даем никаких гарантий и исключаем какую-либо ответственность, в том числе и в причинении косвенного ущерба. Характеристики могут отличаться от заявленных ввиду модификации и улучшения продукта. В особых случаях, пожалуйста, запросите технические характеристики отдельно.