

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТА

Грунт для МДФ, ДВП, ДСП, дерева, шпона

Приготовление грунта-изолятора SUPREMO FÜLLGRUND 3910

- Ставим банку на весы.
- Наливаем необходимое количество грунта.
- Добавляем отвердитель HARTER H39100 (25%).
- Добавляем разбавитель VERDÜNNER V095 или V130 (до 5%).
- Тщательно перемешиваем.

Жизнеспособность смеси 1 час.

Более подробную информацию см. в технической инструкции TM_39100.

Приготовление шпатлевки ALPOLAN SPRITZSPACHTEL 1090

- Ставим банку на весы.
- Наливаем необходимое количество шпатлевки.
- Добавляем отвердитель Alpolan Härter H1091 (25%).
- Добавляем разбавитель VERDÜNNER V095 или V130 (до 10%).
- Тщательно перемешиваем.

Жизнеспособность смеси 4 часа.

Более подробную информацию см. в технической инструкции TM_10900.

Приготовление универсального грунта-заполнителя ISOIFILL 1070

Грунт-заполнитель ISOIFILL 1070 является универсальным и выполняет функции грунта-изолятора и заполнителя и может использоваться вместо связки SUPREMO FÜLLGRUND 3910 и ALPOLAN SPRITZSPACHTEL 1090.

- Ставим банку на весы.
- Наливаем необходимое количество грунта.
- Добавляем отвердитель UNIPUR HARTER 279/H901 (10%).
- Добавляем разбавитель VERDÜNNER V095 или V130 (до 10%).
- Тщательно перемешиваем.

Жизнеспособность смеси 5 часов.

Более подробную информацию см. в технической инструкции TM_10700.

Грунт для алюминия, стали и других металлов

Приготовление грунта для металлов Feycotect Aktivlack EA9-2250

- Ставим банку на весы.
- Наливаем необходимое количество грунта.
- Добавляем отвердитель Feycotect Aktivhärter EA9-2243. (10%).
- Добавляем разбавитель Alpotect Verdünner V300 (до 25%).
- Тщательно перемешиваем.

Жизнеспособность смеси 8 часов.

Более подробную информацию см. в технической инструкции TM_EA9000.

Время высыхания грунтов

См. в соответствующих технических инструкциях.

Этот документ предназначен только для справки и информации и носит рекомендательный характер. Приведенные выше данные соответствуют наиболее актуальному уровню нашего опыта. Мы не даем никаких гарантий и исключаем какую-либо ответственность, в том числе и в причинении косвенного ущерба. Характеристики могут отличаться от заявленных ввиду модификации и улучшения продукта. В особых случаях, пожалуйста, запросите технические характеристики отдельно.