КРАКЕЛЮР – ЭФФЕКТ ТРЕСНУТОЙ КРАСКИ

Описание

Эффект кракелюра создается в процессе, при котором финишное покрытие, смешанное с добавкой RISSLACK Z1000, распыляется на цветной слой, предварительно нанесенный без добавки. Эффект применяется для декоративных целей. Каждая созданная таким образом деталь уникальна и, следовательно, не может быть воспроизведена один к одному.

Основания

Твердые подложки, предварительно окрашенные 2К полиуретановыми эмалями.

Типы продуктов

Основа для красок с эффектом «кракелюр» - эмали Alpocryl Emaillack LE.

Базовый цвет (цвет 1)

Нанесение основного слоя согласно технической инструкции TM_53700_SWT_RU (без добавления RISSLACK ADDITIVE Z1000!). Сушка до полного высыхания.

Создание смеси «кракелюр» (цвет 2)

Подготавливается смесь «кракелюр»:
- Alpocryl Emaillack LE + Z1000 в пропорции 40:60,
- добавление в смесь 10% Unipur Hardener 279 / H901,
- добавление 10-20% разбавителя V095.

Целевая вязкость при распылении: 16-18с, Din 4, 20 °C.
Предварительно подготовленная смесь наносится на базовый цвет.

Обработка

1. Нанести базовый слой.
2. Дайте ему высохнуть в течение 2-4 часов.
3. Без промежуточного шлифования нанести ещё раз базовый слой.
4. Во всё ещё влажном состоянии опрыскать приготовленной смесью «кракелюр»
5. Дать высохнуть. Если будет использоваться шаг №6, то сушить от 2 до максимум 8 часов.
6. Опционально: при необходимости нанести один или несколько слоев прозрачного лака Supremo Klarlack 3990 или Alpocryl Klarlack1495 HG, каждый с промежуточным шлифованием, зерно 320-400.

Важные примечания

- Чем толще слой нанесенного покрытия смесью «кракелюр», тем трещины крупнее.
- Чем тоньше слой, тем мельче трещины.
- Рекомендуется предварительно проверить эффект на образцах.
- Для поверхностей с краями материал желательно сначала нанести на поверхность, а затем на края.
- Высыхание: 8 часов до упаковки без использования лака.
- Полное отверждение: около 10 дней после последнего нанесения лака.

Этот документ предназначен только для справки и информации и носит рекомендательный характер. Приведенные выше данные являются корректными на момент написания в меру имеющихся знаний. Мы не даем никаких гарантий и исключаем какую-либо ответственность, в том числе и в причинении косвенного ущерба. Характеристики могут отличаться от заявленных ввиду модификации и улучшения продукта. В особых случаях, пожалуйста, запросите технические характеристики отдельно.