# SUPREMO STRUKTURLACK W 3907 / W 3908

## Описание

| | | |
|---|---|---|
| Описание продукта | | Бесцветный 2K-PU структурированный лак создающий элегантную и приятную на ощупь поверхность. Прост в применении. Подходит как верхний слой лака для бесцветных или окрашенных поверхностей для достижения структуры поверхности высокого качества. Устойчив к перекиси.<br><br>Типы структур:<br>W3907 с сильной структурой.<br>W3908 со средней и тонкой структурой. |
| Сырьевая основа | | Полиуретановая комбинация |
| Область применения | | Мебель, интерьер, кухни, оборудование для магазинов. |
| Сертификаты | | Проверка соответствия стандарту:<br>DIN 68861 Teil 1 B (хим. устойчивость)<br>DIN 4102 B1 (низкая воспламеняемость)<br>DIN EN 71-3 (миграционное поведение) |
| Цвета | | Бесцветный |
| Уровень блеска | | Шёлковый матовый со структурой |
| Отвердитель | Описание | UNIPUR HÄRTER 279/H901 |
| | Продукт | H90100 - UNIPUR HÄRTER 279/H901 |
| Упаковка | Краска | 5 kg, 10 kg, 25 kg |
| | Отвердитель | 0.5 L, 1 L, 2.5 L, 5 L |

## Технические данные

| Технические данные | Продукт | | Отвердитель | | Смесь | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Паспорт безопасности | W39076 | | H90100 | | | |
| Пропорция смешивания | 10 | | 1 | | 10 : 1 | |
| Плотность (20ºC) | 0.929 | г/см³ | 0.990 | г/см³ | 0.935 | г/см³ |
| Содержание сухих веществ | 25 | ± 1 w/w-% | 45 | ± 1 w/w-% | 27 | ± 1 w/w-% |
| Содержание органического растворителя | 75 | ± 1 w/w-% | 55 | ± 1 w/w-% | 73 | ± 1 w/w-% |
| Содержание ЛОВ (EU) | 695 | г/Л | 545 | г/Л | 681 | г/Л |
| Срок годности при хранении при температуре 20 ° C в оригинальной закрытой упаковке | 12 | Месяцев | 6 | Месяцев | | |
| Теоретический охват | 120 г / м² → 7-8 м² / кг на 28 мкм толщины сухого покрытия | | | | | |
| Данные действительны для: W 3907 / 3908 бесцветный. Значения могут изменяться в зависимости от цвета или уровня блеска. | | | | | | |

## Данные по безопасности

| | |
|---|---|
| Смотрите следующие листы данных безопасности, а также инструкции на этикетке. | |
| Продукт | W39076 - SUPREMO STRUKTURLACK W 3907 |
| Отвердитель | H90100 - UNIPUR HÄRTER 279/H901 |
| Разбавитель | V09500 - VERDÜNNER V095<br>V13000 - VERDÜNNER V130 |

## Необработанная деревянная основа

| Продукт | | Спецификация | Применённое количество / Толщина слоя |
|---|---|---|---|
| Травление: | Возможно | | |
| Грунтовка: | SUPREMO KLARLACK W3990 | W 3990 | 120 г/м² |
| Промежуточная шлифовка: | С помощью шлифовальной ленты P220-P280 | | |
| Перекрашивание: | SUPREMO STRUKTURLACK W3907 | W 3907 | 120 г/м² |

## МДФ панели

| Продукт | | Спецификация | Применённое количество / Толщина слоя |
|---|---|---|---|
| Грунтовка: | SUPREMO KLARLACK W3990 | W 3990 | 120 г/м² |
| Промежуточная шлифовка: | С помощью шлифовальной ленты P220-P280 | | |
| Перекрашивание: | SUPREMO STRUKTURLACK W3907 | W 3907 | 120 г/м² |

Для получения дополнительных рекомендаций по применению, пожалуйста, обратитесь к нашему представителю.

## Подготовка

| | | |
|---|---|---|
| | Подложка | Каждая подложка должна быть хорошо очищенной, сухой, свободной от масла и жира. Применять только на свежешлифованных поверхностях. |

## Обработка

| | | |
|---|---|---|
| | Защитные меры | Мы рекомендуем носить защитную одежду даже в тех случаях, когда это не предписывается местными требованиями<br>CH: меры предосторожности, предписанные SUVA в отношении гигиены и оборудования должны быть соблюдены. |
| | Перемешивание | Хорошо перемешать продукт перед каждым использованием. |
| | Требования к смешиванию | 10:1 (лак к отвердителю, по весу или по объёму) |
| | Время жизни в банке | 8 часов, макс. 48 часов, но с понижением качества |
| | Разведение | VERDÜNNER V130 (стандартно) или VERDÜNNER V095 (мягко) |
| | Разбавление | V09500 - VERDÜNNER V095<br>V13000 - VERDÜNNER V130 |
| | Кисть | Нет |
| | Валик | Нет |
| | Мастерок | Нет |
| | Испарение | Проветривать в течение 20 минут перед сушкой при температуре выше 40 ° C |

## Нанесение

| | | Вязкость | Разведение | Форсунка | Давление | Циклы распыления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пистолет с бачком | токситропный | 0-20 % | 1.8 mm | 2-3 bar | 1 |
| | Всасывающий пистолет | токситропный | 0-20 % | 1.8 mm | 2-3 bar | 1 |
| | Безвоздушное (Airmix) нанесение | токситропный | 0-20 % | 0.28 mm | | 1 |
| HVLP | HVLP пистолет | токситропный | 0-20 % | 1.8 mm | 2-3 bar | 1 |

## Время высыхания

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Время высыхания | Мокрая пленка 120 мкм при 23°C и 65% относительной влажности воздуха | | |
| | | Высыхание от пыли | 15 | Минут |
| | | На отлип | 30 | Минут |
| | | Сухая. Можно шлифовать | | |
| | | Перекраска через | | |
| | | Полное высыхание | 10 | Дней |

## Важные замечания

| | |
|---|---|
| Особые ограничения | **ВНИМАНИЕ:** на темных поверхностях (таких как MDF черный) в зависимости от количества применения и типа применения, могут появляться места с большей насыщенностью цвета. |
| Минимальная температура для применения и высыхания | Рекомендуемая температура применения не ниже 15°C |
| Удаление покрытия | Механическим путём |
| Очистка оборудования | Сразу же после использования с помощью VERDÜNNER V130 |

Этот документ предназначен только для справки и информации и носит рекомендательный характер. Приведенные выше данные являются корректными на момент написания в меру имеющихся знаний. Мы не даем никаких гарантий и исключаем какую-либо ответственность, в том числе и в причинении косвенного ущерба. Характеристики могут отличаться от заявленных ввиду модификации и улучшения продукта. В особых случаях, пожалуйста, запросите технические характеристики отдельно.